



Cloropaint

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Smalto al cloro-caucciù, specifico per la verniciatura e impermeabilizzazione di piscine o vasche in cemento, per contenimento di acqua dolce non potabile o marina. Caratterizzato da buona aderenza ed elasticità, ottimo potere coprente e buona resistenza chimica e meccanica.

2. COMPOSIZIONE

Biossido di titanio, cloro-caucciù, solventi alifatici, pigmenti di ftalocianina, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Rimuovere totalmente eventuali strati di vecchia vernice preesistente, o su superfici nuove, accertarsi che non vi sia la presenza di grassi o disarmanti. Spolverare e operare su supporti assolutamente asciutti. Applicare CLOROPAINT in due mani diluite con solvente per cloro-caucciù: la prima mano al 10%, la seconda mano max al 5% intervallata minimo 24 ore l'una dall'altra.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,100 Kg./Lt +/-0,5%

ASPETTO FILM: LUCIDO.

COLORE: azzurro.

VISCOSITA': 150" - 175" Coppa Ford 4

RESA: 4-5 m²/Lt. (a due mani).

CONFEZIONE: contenitori in litolatta da Lt. 16, Lt. 2,5.

ESSICCAZIONE: al tatto 60', in profondità 24h a 20°C.

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo.

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE : 32091000.

5. VOCE DI CAPITOLATO

Verniciatura di piscine con supporti in calcestruzzo con smalto elastico ad alta resistenza chimica al cloro-caucciù del tipo CLOROPAINT della SPIVER S.r.l. diluite con idoneo solvente per cloro-caucciù. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it