



Cromarite



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pittura opaca bianca di buona copertura e riempimento, facilmente carteggiabile. Grazie alle sue caratteristiche trova impiego come primer di fondo per la verniciatura di superfici in legno o muri, che devono essere rifiniti con smalti sintetici, o smalti acrilici ad acqua.

2. COMPOSIZIONE

Resine gliceroftaliche, biossido di titanio, speciali extender, additivi. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Legno

Carteggiare ed eventualmente stuccare eventuali buchi, spolverare e applicare una o due mani di CROMARITE, dopo 24 ore carteggiare e applicare lo smalto.

Muro

Rimuovere le parti non consistenti, stuccare eventualmente con STUCCOMURO, carteggiare e applicare due mani di CROMARITE, dopo 24 ore applicare lo smalto.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,500 kg./Lt.

ASPETTO FILM: opaco

COLORI: bianco

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

VISCOSITA': 180" - 200" Coppa Ford 4

RESA: 8 - 10 m²/Lt. per mano

DILUIZIONE: 5 - 10% con acqua

CONFEZIONE: contenitori in litolatta da Lt. 20, Lt. 2,5 e Lt. 0,500

ESSICCAZIONE: 2h fuori polvere, 6 - 7 h al tatto, 24h in profondità

SOVRAVERNICIABILITA': 24 h

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000

5. VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione su supporti in legno di due mani di fondo opaco riempitivo del tipo CROMARITE della Spiver S.r.l. . Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it