



Primer Antiamianto

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Fissativo a base acrilica ad elevato potere consolidante, caratterizzato da un'eccellente grado di penetrazione. E' indicato e omologato come fondo per l'applicazione di REOSAN ANTIAMIANTO nei cicli di bonifica del cemento amianto con il metodo dell'incapsulamento.

2. COMPOSIZIONE

Emulsione acrilica, speciali tensioattivi, altri additivi.

3. MODALITA' 'APPLICAZIONE

Diluire con il 30 - 50% di acqua, applicare con pennello, rullo, o spruzzo.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,030 Kg./Lt.

+/- 0,5%

VISCOSITA': 70" - 80" Coppa Ford 4

RESA: 0,125 - 0,160 Lt./m²

DILUIZIONE: 30 - 50% con acqua.

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt, 18,5

ESSICCAZIONE: al tatto 30' , in profondità 24h a 20°C

SOVRAVERNICIABILITA': 24 h

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000

5. VOCI DI CAPITOLATO

Consolidamento di superfici in cemento amianto con l'applicazione di una mano di fissativo ad alta penetrazione del tipo PRIMER ANTIAMIANTO della SPIVER S.r.l.. Prezzo comprensivo di materiale e messa

in opera, esclusi ponteggi al m²
€.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it