

Rep Sil H2O

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

REP-SIL H2O a base di silossani in fase acquosa è impiegato per proteggere materiali edili di natura minerale. Applicato per impregnazioni del supporto, REP-SIL H2O respinge totalmente l'acqua. Trasparente per esterni ed interni, per impregnazione di muri, pietre e marmi, mattoni facciavista, getti in calcestruzzo, dove è richiesta elevata idrorepellenza, protezione dagli agenti chimici, traspirabilità e forte penetrazione. Non forma pellicola e lascia inalterato il supporto. Non idoneo per pavimenti.

2. COMPOSIZIONE

Silossani attivi in fase acquosa, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Il REP-SIL H2O può essere applicato sulla superficie da trattare mediante impregnazione a rullo od a pennello; è consigliabile tuttavia l'impiego di irroratori a bassa pressione. Le superfici devono essere pulite e asciutte. L'impregnazione deve essere omogenea; solitamente sono sufficienti una due mani di prodotto bagnato su bagnato. E' indispensabile eseguire i trattamenti di impregnazione su superfici fredde non esposte al sole. L'impregnazione ideale è a saturazione. REP-SIL H2O non è idoneo per il trattamento di manufatti e superfici di gesso. Non applicare su superfici trattate in precedenza (es. cotto pretrattato industrialmente, o superfici trattate con idropellenti siliconici, silossanici, ac)

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,000 Kg./Lt.

+/-0,5%

ASPETTO **FILM:** opaco

VISCOSITA': 30"-35" Coppa Ford 4

RESA: 4-5 m²/Lt. in base alla porosità del supporto.

DILUIZIONE: pronto all'uso

APPLICAZIONE: pennello, spruzzo, rullo.

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

CONFEZIONE: contenitori in plt da Lt15, Lt2,5 da Lt1

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 38245090

5. VOCE DI CAPITOLATO

Protezione di materiale lapideo con applicazione di uno strato di protettivo silossanico del tipo REP SIL H2O della SPIVER S.r.l. con consumo medio di 0,250 Lt./ m². Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Rep Sil H2O SP099 Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti