



## Verlax Uniko

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Smalto-antiruggine brillante per esterni dotato di una elevata copertura, perfetta distensione e pennellabilità, assenza assoluta di colature, e di un'ottima ritenzione della brillantezza nel tempo. Grazie alle sue caratteristiche trova impiego come fondo-finitura brillante per ferro, con eccellenti prestazioni di resistenza agli agenti atmosferici, senza l'applicazione di un fondo antiruggine.

### 2. COMPOSIZIONE

Speciali resine in solvente, biossido di titanio, ossidi di ferro e/o pigmenti organici, agenti anticorrosivi, additivi. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

### 3. MODALITA' 'APPLICAZIONE Ferro nuovo

Asportare eventuale traccia di polvere, sgrassare con diluente nitro, applicare due o più mani di VERLAX UNIKO fino a copertura.

### Ferro arrugginito

Rimuovere accuratamente parti di ruggine non aderenti o vecchi smalti non coesi, sgrassare con diluente nitro, applicare due o più mani di VERLAX UNIKO fino a copertura.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,066 – 1,200 kg./Lt. (a seconda della tinta)

**ASPETTO FILM:** brillante.

**COLORI:** tinte cartella + RAL + NCS + alluminio

**TINTEGGIATURA:** Le colorazioni

sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

**VISCOSITA':** 150" – 175" Coppa Ford 4

**RESA:** 14-15 m<sup>2</sup>/Lt. per mano

**DILUIZIONE:** 5 – 10% con acqua

**CONFEZIONE:** contenitori in litolatta da Lt. 16, Lt. 2,5 e Lt. 0,750

**ESSICCAZIONE:** 2-4 h fuori polvere, 48 h in profondità

**SOVRAVERNICIABILITA':** 24 h

**APPLICAZIONE:** pennello, rullo, spruzzo

**CONSERVAZIONE:** 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**HS-CODE :** 32091000

### 5. VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione a due mani di smalto-antiruggine del tipo VERLAX UNIKO della SPIVER S.R.L., su manufatti in ferro collocati sia all'interno che all'esterno.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122  
93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)